



**P-D Refractories CZ a.s.**

**Technické údaje**

**OPAMAT**

Typ

## **M40-(1,5)**

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	38,5
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	2,6
TiO <sub>2</sub>	%	2,2
Zrnitost (max.zrno)	mm	0-1,5
Žárovzdornost	ISO	172
Max.teplota použití	°C	1450
Vlhkost	%	3,5
Ztráta Žíháním	%	-10
Počátek slinování	°C	800

Technické údaje představují průměrné referenční hodnoty stanovené podle norem DIN a EN testy v naší laboratoři. Slouží k poskytnutí obecné informace.

Vytištěno dne: 2019/11/7