



P-D Refractories CZ a.s.

Technické údaje

OPAMAT

Typ

OMK (1,0)

Al ₂ O ₃	%	18
SiO ₂	%	34
Fe ₂ O ₃	%	0,1
Na ₂ O+K ₂ O	%	0,3
MgO	%	0,3
CaO	%	42
Zrnitost (max.zrno)	mm	0-1,0
Max.teplota použití	°C	400
Ztráta Žíháním	%	-22

Technické údaje představují průměrné referenční hodnoty stanovené podle norem DIN a EN testy v naší laboratoři. Slouží k poskytnutí obecné informace.

Vytištěno dne: 2019/11/7